

SPECTRA

VELVET

skład / <i>composition</i>	33 % bawełna, 67 % polyester
gramatura / <i>weight</i>	424 g/m ²
test martindale (liczba cykli) / <i>martindale</i>	70 000 cykli (kategoria A)
przesuwalność nitek / <i>seam displacement</i>	warp 3,4 mm/ weft 2,7 mm
odporność na tarcie / <i>abrasion resistance</i>	dry 4/ wet 3/4 (kategoria B/A)
wytrzymałość na rozdarcie / <i>tear growth resistance</i>	warp 65 N/ weft 34 N
wytrzymałość na rozciąganie / <i>tensile strenght</i>	warp 1317 N/ weft 867 N
odporność na światło / <i>colour fastness to light</i>	43621
piling / <i>piling resistance</i>	4
sposób czyszczenia / <i>care instructions</i>	       